

REZULTATI VSEBNOSTI DIFFUZIJSKEGA VODIKA

	TIFON S f4x350 bazična		CEL FE f4x350 celulozna		RUTILEN 13 f4x350	
M₀ [g]	360		388		440	
M₁ [g]	374		400		452	
t_v [s]	37		43		39	
U [V]	25		35		25	
I [A]	150		160		150	
čas [h]	H₂ [ml]	H₂	H₂ [ml]	H₂	H₂ [ml]	H₂
1	0,55		1,2		0,6	
2	0,75		1,8		0,9	
3	0,9		2,2		1,05	
4	0,95		2,4		1,1	
5	0,97		2,55		1,2	
6	0,98		3,85		1,25	
7	1		3,95		1,3	
24	1,05		4,2		1,57	